

# UP-Farbpaste

01/06  
Februar 2006

## CHARAKTERISTIK

UP-Farbpasten sind 50%ige Pigmentpasten in einem styrolarmen Bindemittel mit guter Lagerfähigkeit. UP-Farbpasten werden zur opaken Einfärbung von Polyesterharzen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch Wetter- und Lichtechtheiten aus und bieten für jeden Einsatzbereich optimale Lösungen.

## EINSATZGEBIET

UP-Farbpasten werden zum Einfärben von Gel- und Topcoats sowie von Laminier- und Gießharzen auf UP- und VE-Basis eingesetzt.

## PRODUKTDATEN

<b>Materialdaten</b>	DIN 53 217/2	ca. 1,10 - 2,40 g/ml
Dichte bei 20 °C		
Viskosität bei 20°C		fließfähig
Styrolgehalt		0,0 - 25,0 %
Flammpunkt	DIN 53 213	+ 32,0 bis + 65,0 °C

## VERARBEITUNG

UP-Farbpasten sind vor Gebrauch schonend aufzurühren. Sie können bis zu einer Konzentration von 20 % in allen gängigen Gel- und Topcoats verarbeitet werden. Zuvor sollte jedoch kontrolliert werden, ob bei der eingestellten Konzentration bereits die gewünschte Deckkraft erreicht wird. Bei Verwendung derselben Farbpaste in unterschiedlichen Basisgelcoats oder Harzen sind Farbtonabweichungen möglich. Auch muss die Veränderung der Viskosität und Reaktivität des Basismaterials bei Zugabe der Farbpaste beachtet werden. Die Verwendung von UP-Farbpasten in Laminier-, Injektions- oder Gießharzen ist möglich, aber im Einzelfall zu prüfen. Auf keinen Fall sollten UP-Farbpasten vor ihrer Verarbeitung mit Styrol oder anderen Lösemitteln verdünnt werden.

## :: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE